

Паспорт качества №01012023/39

Трансмиссионное масло S-OIL SEVEN GEAR LSD 80W-90

Изготовитель:	"S-OIL" Республика Корея, 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 121-805
Торговая марка:	"S-OIL"
Место нахождения:	КАЗАХСТАН, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак-2, улица Култегин, дом 31; телефон: +77076665551;
Дата изготовления:	22.05.2022
Номер партии:	224799
Гарантийный срок хранения:	5 лет от даты производства
Применение:	Трансмиссионное масло для механические коробки передач, мосты с коробкой передач и дифференциалы, смазка для которых должна соответствовать характеристикам уровня API GL-5
Качество продукции соответствует:	требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Условия хранения:	Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Хранить в закрытом помещении. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить предпочтительно в оригинальном контейнере. В ином случае воспроизведите все указания нормативной этикетки на новом контейнере. Не снимайте этикетки опасности с контейнеров (даже если они пусты). Проектируйте установки таким образом, чтобы избежать случайного выброса продукта (например, из-за нарушения герметичности) на горячие корпуса или электрические контакты. Защищайте от мороза, жары и солнечного света. Защищайте от влаги.

Информация об основных физических и химических свойствах:

Уровень производительности	API GL-5 Suitable for conventional Japanese OEMs' LSD	
	Метод	Показатели
Тестовые задания		
Вязкость, кинематическая		135.5 мм ² /с 14.31 мм ² /с
Удельный вес 15/4°C	ASTM D 1298	0.8900
Индекс вязкости	ASTM D 2270	104
Температура вспышки	ASTM D92	194 °C
Температура застывания	ASTM D92	-26 °C
Температура самовоспламенения, °C не ниже	-	>250 °C
Температура вспышки (Открытый тигель Кливленда)	-	-

Плотность при 15°C	ASTM D-1298	870 kg/m3
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые	265-157-1	>75.0%
Добавка смешанной производительности	-	5.0 ~ 10.0 %
Добавка модификатора вязкости	-	12.0 ~ 16.0 %
Полимерные эфиры метакриловой кислоты и смеси Смешанные длинноцепные спирты	-	0.005 ~ 0.15%
Содержание селективных растворителей	-	-
Содержание полихлордифенилов	-	-

EAC **ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС КГ 417/033.Д.0004238**

протокол испытаний № 040-24/10-22 от 24.10.2022 от выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью "МосСтандарт", аттестат аккредитации: № РОСС RU.31112.21П58 от 11.11.2021; Схема декларирования: 1Д



S. H. Son / Team Leader
Finished Lubricants Business Team